

Техническая спецификация

эмали для маркировки аэродромных покрытий и разбавитель:

1. Наименование:

Эмаль "Линия-Аэро" белая
Эмаль "Линия-Аэро" черная
Эмаль "Линия-Аэро" желтая
Эмаль "Линия-Аэро" красная
Разбавитель 5307

2. Страна происхождения товара: Россия

3. Технические характеристики эмали:

Наименование показателей	Технические характеристики
Коэффициент яркости %: белый RAL 9003 желтый RAL 1003 черный RAL 9005	не менее 80 не менее 40 не нормируется
Плотность, г/см ³ на эмаль	1,6
Вязкость при применении ВЗ – 246 (4 мм) при $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$	120 - 170
Адгезия пленки, бал. (на эмаль)	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного раствора NaCl при $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч эмаль	48
Стойкость к 3% раствору хлористого натрия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее эмаль	48
Степень перетира, мкм,	70-75
Массовая доля нелетучих веществ, % (на эмаль)	Не менее 75
Расход эмаль г/м ²	450-550

4. Требования к качеству эмалей, требования к безопасности товара:

Эмаль должна быть включена в перечень материалов, предназначенных для

эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов гражданской авиации и иметь положительное заключение институтов в Росавиации ФГУП ГИПИ и НИИ ГА "Аэропроект" и ОАО "ПИ и НИИ ВГ "Ленаэропроект", паспорт качества, сертификат соответствия, СГР, паспорт по пожароопасности.

Компания производитель материалов сертифицирована в Интегрированной Системе Менеджмента (ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001:2001) и ISO/TS 16949:2002, ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ИСО/ТУ 16949:2002).

5. Требования к таре, упаковке, отгрузке: Товар должен поставляться: эмаль - в ведрах по 26 кг., разбавитель - в барабанах по 50 кг.

Товар должен быть герметично упакован в тару отвечающую требованиям ГОСТов и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. На таре (упаковке) должна быть этикетка с указанием наименования товара, даты изготовления, гарантийного срока хранения, количества и т.д.

Потребительская тара должна быть конической формы, круглого сечения. Днище $\varnothing 282 \pm 2$ мм, крышка $\varnothing 295 \pm 3$ мм, высота 332 ± 5 мм – для установки в специальное гнездо используемой разметочной машины.

Гарантийный срок хранения эмали должен составлять не менее 6 мес., при температуре от -40°C до +40°C. При хранении в заводской потребительской таре при указанной температуре эмаль не должна образовывать твердых остатков.

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Срок гарантии Поставщика не должен быть менее срока гарантии Предприятия – производителя. Срок гарантии производителя указывает поставщик в своей технической спецификации.

7. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения: Срок годности эмали должен составлять не менее 6 месяцев со дня поставки товара на склад Заказчика.

8. Требования к сопроводительной документации, в том числе к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям и порядок их предоставления:

При поставке товаров Поставщик должен предоставить Заказчику копию заключения профильных институтов в Росавиации ФГУП ГИПИ и НИИ ГА "Аэропроект" и ОАО "ПИ и НИИ ВГ "Ленаэропроект" и паспорт качества, независимое заключение лабораторных испытаний, паспорт пожароопасности товара, сертификат соответствия и СГР, сертификат Интегрированной Системы Менеджмента, копию СГР, производитель или официальный представитель (подтверждающее письмо от производителя), письмо об аналогичных поставках на аэродромы.

Начальник АС



Лапытько С.П.